



Lund & Sorensen A/S

技术参数

硅树脂橡胶加热垫

绕丝型加热垫技术参数

类型	H/SR = L&S 硅树脂橡胶	
尺寸	宽度	940 mm maximum
	长度	3000 mm maximum
	常用厚度	0.7 mm - 3.00 mm
构造	双面套料乳白玻璃编织物增强硅树脂橡胶	
温度	-60C to +200C 可长期工作	
	+230C 短时耐受	
最小弯曲半径	50 mm	

绕丝型加热垫技术参数

类型:	H/SR-A = 带粘合剂的L&S 硅树脂橡胶	
尺寸	宽度	940 mm maximum
	长度	3000 mm maximum
	常用厚度	0.8 mm - 3.00 mm
构造	T双面套料乳白玻璃编织物增强硅树脂橡胶	
温度	-60C to +150C 可长期工作	
	+230C 短时耐受	
最小弯曲半径	50 mm	

加热垫误差

尺寸误差	+/- 2 mm
电气误差	+/- 7.5 %

绝缘测试

1.5 KV 电击	加热垫放置在两个金属盘之间，一个探针连接金属盘，另一个探针连接到加热垫电缆，可通过30秒的1.5KV的电击测试
直流500 V	同上，用500V直流兆欧表测试，不小于100兆欧。

电压

UL认证加热垫	最高至575V AC/DC
无UL认证加热垫	最高至690V AC/DC

功率

根据应用和控制系统有所不同	一般可达 2W/cm ²
---------------	-------------------------



Lund & Sorensen A/S

Maserativej 4 | Tel. +45 75 85 78 22 | info@ls-windpower.com
DK-7100 Vejle | Fax +45 75 85 75 35 | www.ls-windpower.com

